

Carefree®

Enduit de finition/d'étanchéité



Enduit de finition/d'étanchéité convenant à diverses surfaces et divers modes d'entretien, qui simplifie votre programme de maintenance des sols.

Polyvalent

- ▶ Agit sur presque tous les types de sols, et répond bien aux procédures et équipements d'entretien, traditionnels ou UHS
- ▶ Accepte des équipements allant de 175 à 2 000 tours/minute

Performance de longue durée

- ▶ Enduit de finition et d'étanchéité facile à appliquer et à enlever.
- ▶ Clarté exceptionnelle, bel éclat et excellente durabilité

Conçu pour

- ▶ Éducation
 - ▶ Commerces de détail
 - ▶ Entreprises de services d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
-



Mode d'emploi

L'enduit de finition/d'étanchéité Carefree® agit sur presque tous les types de sols, et répond bien aux procédures et équipements d'entretien, traditionnels ou UHS.

Application de la finition pour sols

- ▶ Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ Appliquer 2–4 couches de finition en utilisant une vadrouille synthétique propre, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed™/MC ou TrailBlazer™/MC.
- ▶ Appliquer des couches additionnelles si plus d'éclat est souhaité.
- ▶ Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.

Entretien

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, traiter le sol avec un produit nettoyant Diversey en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ Pour améliorer l'éclat, pulvériser et polir en utilisant un produit d'entretien Diversey en aérosol et un équipement avec tampon rouge tournant à 175–500 tours/minute.
- ▶ Polir à sec à l'aide d'un tampon blanc sur un équipement tournant à 175–500 tours/minute.
- ▶ Brunir à très grande vitesse avec un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant à plus de 2000 tours/minute.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide opaque blanc cassé
Point d'éclair	> 93,4° C (> 200° F)
pH	8,8
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)
Solides %	20
Solubilité dans l'eau	Dispersable
Densité	1,029

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.



Avant un nouveau revêtement

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, et décaper en profondeur le sol avec un produit nettoyant Diversey en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ Appliquer 1 ou 2 couches en utilisant une vadrouille propre.

Pour obtenir les meilleurs résultats

- ▶ Ne pas diluer.
- ▶ Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F (10° C).
- ▶ Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.
- ▶ Produit non prévu pour une utilisation sur du bois.

Remarque : Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères.

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
05432	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi
5104731	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™/MC)*	Prêt à l'emploi
5383021	6 BIB (outre en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi

* Pour les meilleurs résultats, utiliser le filtre fourni en utilisant TrailBlazer™/MC

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC118F (12/073)

Diversey
for a cleaner, healthier future™