



Profile Plus^{MC}

ENTRETIEN DES PLANCHERS fini à planchers U.H.V. thermoacrylique renforcé à l'uréthane

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 4 L	1854278001
20 L	1854334001
210 L	1854390001

Description:

PROFILE PLUS représente la nouvelle génération de finis à planchers à haute teneur en solides, renforcés d'uréthane. Dérivé de la technologie Polymère Transoptique™ exclusive à Avmor, PROFILE PLUS est maintenant formulé avec un polymère de 40% plus clair et repose significativement moins sur la composante de cire, laquelle est principalement responsable du jaunissement d'un fini à planchers. PROFILE PLUS est un fini à planchers qui offre une protection claire et ultra-résistante pour les surfaces dures et les planchers à surface poreuse, permettant un reflet maximal de la lumière et résultant en des lectures de lustre atteignant un niveau aussi élevé que 94. C'est une formule de fini à planchers de pointe qui présente d'exceptionnelles caractéristiques de nivellement sans laisser de trace de vadrouille et résultant en un rendement en surface uniforme ainsi qu'une économie de main d'œuvre considérable. PROFILE PLUS est un fini à planchers à teneur de 25% de solides, offrant une très grande résistance aux marques; il est renforcé d'uréthane pour une résistance optimale à l'abrasion et aux résidus chimiques. Le polissage à sec à haute vitesse à l'aide de tampons de fibres naturelles mélangées est fortement recommandé. PROFILE PLUS est le fini à planchers de premier choix pour les zones de forte circulation bénéficiant déjà d'un programme d'entretien détaillé. Idéal pour les allées de magasins où la circulation est très dense, les salles de montre et autres espaces commerciaux.

Mode d'emploi:

APPLICATION

1. Décaper le vieux fini et bien rincer le plancher à l'eau froide. Laisser sécher.
2. Appliquer une ou deux couches de bouche-pores acrylique et laisser sécher. Polir le bouche-pores est facultatif, mais rehausse le lustre.
3. Appliquer deux ou trois couches de fini thermoacrylique PROFILE PLUS™. Laisser sécher de 30 à 40 minutes entre les couches.
4. Lorsque sec, polir à haute vitesse pour l'obtention d'un «LUSTRE ÉBLOUISSANT» à l'aide de tampons de fibres naturelles mélangées.

ENTRETIEN

Utilisant une polisseuse à haute vitesse (1100-2500 RPM), polir le plancher pour enlever les égratignures et éraflures et durcir la surface.

Consultez votre représentant Avmor pour un programme d'entretien qui répond à vos besoins spécifiques.

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	0
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Très élevé

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

Propriétés physiques:

Apparence	liquide opaque
Couleur	blanc
Odeur	légèrement acrylique
Gravité spécifique	1.030 – 1.035
pH	8.4 – 8.6
Solides	24.0 – 25.0%